Technische Produktinformation

Thermodirekt Papier · weiß · matt · topcoated · permanent klebend

MATERIALREFERENZ	TECHNISCHER DATENSTAND	DRUCKVERFAHREN
MR-E-TOPCOATED	**02/2026**	**Thermodirekt**

1 Obermaterial

Weißes Thermopapier mit Schutzbeschichtung gegen Wasser, Öl und Kratzer.

Eigenschaft	Wert	Einheit
Flächengewicht	ca. 70	g/m²
Dicke	ca. 72	µm

2 Klebstoff

Permanenter Hotmelt-Klebstoff.

Eigenschaft	Einstufung
Anfangsklebkraft	sehr stark
Endklebkraft	stark

3 Trägermaterial

Gelbes Glassinepapier.

Eigenschaft	Wert	Einheit
Flächengewicht	ca. 50	g/m²
Dicke	ca. 43	µm

4 Haftverbund & Temperaturbereich

Eigenschaft	Wert	Einheit
Minimale Verklebetemperatur	10	°C
Anwendungstemperatur	-15 bis 65	°C

Lagerung, Anwendung & Materialhinweise

5 Lagerung & Haltbarkeit

Das Material sollte bei einer Temperatur von 23 ± 2 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 ± 5 % trocken, lichtgeschützt und in der Originalverpackung gelagert werden. Feuchtigkeit, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

Bei sachgerechter Lagerung beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

6 Konformitäten & Einsatzhinweis

Dieses Produkt verwendet Hotmelt-Klebstoff und kann für die indirekte Kennzeichnung von Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika verwendet werden.

Produktverantwortung

Allcash GmbH
Bonhoefferstraße 136
08525 Plauen, Deutschland

Kontakt für technische Rückfragen

info@allcash-plauen.de
+49 3741 598014
www.gebongt24.de

Hinweis zu den technischen Angaben

Die Angaben beschreiben die wesentlichen technischen Eigenschaften des Materials und dienen der Orientierung. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung für einen bestimmten Einsatzzweck dar. Die Eignung für die konkrete Anwendung ist durch den Anwender zu prüfen. Produktionsbedingte Toleranzen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten.